

Преимущества продукта

- промышленное масло общего назначения
- хорошая термическая и окислительная стабильность
- стойкость к образованию отложений и лаков
- быстрое отделение воды и воздуха
- защита от коррозии

Применение

MOL TCL 460 предназначено для использования в циркуляционных системах смазки промышленного оборудования (подшипников, легко и средненагруженных зубчатых передач).

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: ISO VG 460
ISO 12925-1 СКВ
ISO-L-СКВ
DIN 51517-2 (CL)
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1

Описание продукта

MOL TCL 460 –циркуляционное масло, полученное на основе высокоочищенных базовых масел, антиокислительных, антикоррозионных и антипенных присадок..

MOL TCL 460 обеспечивает отличное смазывание деталей и узлов большинства промышленного оборудования, в котором рекомендуется использовать масла общего назначения. Масло обладает хорошими вязкостно-температурными и теплопроводящими свойствами. Оно отлично защищает от коррозии, стабильно к окислению, что позволяет достичь увеличенных сроков его замены.

Кроме этого, масло обладает хорошими деэмульгирующими свойствами, быстро отделяет воздух, что препятствует образованию пены.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 20°C [г/см ³]	0,907
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	460
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	29,5
Индекс вязкости	92
Температура застывания [°C]	-15
Температура вспышки (Cleveland) [°C]	280

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяца

Класс пожароопасности: IV

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C