

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo AWD 25

Масло для волочения алюминиевой проволоки

Преимущества продукта

- отлично подходит для волочения тонкой проволоки
- высокая скорость волочения
- однородная, блестящая поверхность без царапин
- легко осаждается

Применение

MOL Fortilmo AWD 25 применяется при волочении тонкой проволоки из легированного и нелегированного алюминия.

Возможный диаметр готовой проволоки – 0,24 мм при первоначальном диаметре 1,4 мм, при скорости волочения 30 м/с на проволочно-волочильной машине HERBORN-BREITENBACH.

Описание продукта

MOL Fortilmo AWD 25 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят модификатор трения, улучшитель смазывающих свойств и антикоррозионная присадка.

Высокие смазывающие свойства MOL Fortilmo AWD 25 помогают поддерживать необходимую скорость волочения проволоки в течение долгого времени, что позволяет увеличить объем производства.

Использование данного масла позволяет соблюсти технические требования к производимой проволоке. При соблюдении технологии волочения, продукт позволяет получить проволоку с однородной, блестящей, поверхностью, без царапин.

Загрязненное масло для волочения проволоки легко осаждается с помощью соответствующей системы циркуляции масла.

MOL Fortilmo AWD 25 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и полихлортерфенила (ПХТ).

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Внешний вид	Желтая, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	23
Температура застывания (°C)	-9
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	165

Приведенные в таблице характеристики являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo AWD 25

Масло для волочения алюминиевой проволоки

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 36 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006245 – стальная бочка 216,5 л.

13006246 – КСГМГ 1000 л.

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)