

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SCF 32

Экологически безопасная СОЖ для штамповки

Преимущества продукта

- прочная смазочная пленка
- превосходные адгезионные свойства
- надежная временная защита от коррозии
- легко удаляется

Применение

MOL Fortilmo SCF 32 применяется при обработке стали, легких и цветных металлов методом пластической деформации (штамповка из листа, гибка, пробивание отверстий, глубокая вытяжка с легкой или средней нагрузкой).

Продукт можно смешивать с высокоэффективной СОЖ для глубокой вытяжки MOL Fortilmo SDD 550. Полученная смесь является экономически и технически оптимальной для определенных операций волочения.

MOL Fortilmo SCF 32 легко удаляется с поверхности щелочными моющими средствами на водной основе. Рекомендуется удалять смазочный материал с поверхности обрабатываемого изделия немедленно после использования, если он содержит более 50% MOL Fortilmo SDD 550.

Описание продукта

MOL Fortilmo SCF 32 представляет собой высокоочищенное минеральное масло с добавлением противозадирных, противоизносных и антикоррозионных присадок.

Продукт создает прочную смазочную пленку между инструментом и обрабатываемым изделием при формовании с легкой или средней нагрузкой.

MOL Fortilmo SCF 32 продлевает срок службы оборудования и повышает качество обрабатываемой поверхности. Продукт обеспечивает высокий уровень временной защиты от коррозии. Не оставляет пятен на цветных металлах.

MOL Fortilmo SCF 32 не содержит хлора, тяжелых металлов, полихлорбифенила (ПХБ) и полихлортерфенила (ПХТ).

Характерные свойства

Параметры	Характерные значения
Внешний вид	Желтовато-коричневая, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C (г/см ³)	0,890
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	32
Температура застывания (°C)	-36
Температура вспышки (по Кливленду) (°C)	210
Предотвращение ржавления, метод "В"	0

Приведенные в таблице значения являются типичными для данного продукта и не представляют собой спецификацию.

ВОДОНЕРАСТВОРИМЫЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

MOL Fortilmo SCF 32

Экологически безопасная СОЖ для штамповки

Указания по хранению и погрузочно-разгрузочным работам

Хранить в оригинальной таре, в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, вдали от открытого огня и других источников возгорания. Защищать от прямых солнечных лучей.

При транспортировке, хранении и использовании продукта следуйте инструкциям по безопасности и требованиям экологического законодательства в отношении продуктов на основе минеральных масел.

Дополнительную информацию см. в Паспорте безопасности продукта.

Срок хранения в оригинальной таре при рекомендуемых условиях: 24 месяцев.

Опасность возгорания: класс опасности IV.

Рекомендуемая температура хранения: не более 40°C.

Информация для заказа

SAP-код и упаковка:

13006250 – пластиковая канистра 10 л.

13006251 – стальная бочка 216,5 л.

Телефон для заказа (звонок бесплатный):

Телефон: 80/201-331 (с 7-00 до 16-00 в рабочие дни)